

SC PANCARPROD SRL
Str. Stefan cel Mare, nr.273, Vaslui
CUI : RO6692571
RC: J37/1151/1994
Nr. Înregistrare : 113/06.04.2020

A P R O B
DIRECTOR GENERAL

Ec. IACOB DAN

AVIZAT
INGINER ȘEF
FLOREA BOGDAN

SPECIFICAȚIE DE FABRICAȚIE
pentru produsul

MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA

Anul

SC PANCARPROD SRL VASLUI	SPECIFICAȚIE DE FABRICAȚIE	Cod: <i>se genereaza de către producător</i> Exemplar nr.1
Ediție	MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA	Pagina: 2 din 8

1. GENERALITĂȚI

Prezenta specificatie tehnica stabileste forma, dimensiunile si conditiile tehnice si de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca produsul MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA destinat mediului de agenti infectiosi.

Masca faciala de uz medical poate fi eficienta in reducerea emisiilor de agenti infectiosi din nas si gura a unui purtator asimptomatic sau a unui pacient cu simptome clinice.

MASCA este confectionata din 3(trei) straturi de tesatura : POLIBOND 14gr – polipropilena 100% ,impermeabila (cele doua straturi exterioare),respectiv POLIBOND 40gr – polipropilena 100% impermeabila(strat interior).

In afara de materialelor de baza, pentru realizarea produsului mai folosim urmatoarele materiale:

- Banda elastica tesuta .
- Suport nazal din sarma invelita in PVC.
- Ata de cusut 100% poliester.

Produsul finit trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice si mostrelor de calitate.

2. CERINȚE

2.1. DEFINIȚIA PRODUSULUI DE BAZĂ

MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA ar trebui sa fie utilizata de catre pacienti si alte persoane pentru a reduce riscul de raspandire a infectiilor, in special in situatiile epidemice si pandemice.

2.2. CARACTERISTICI TEHNICE

Tesatura utilizata pentru confectionarea produsului este POLIBOND 40gr(14gr) – polipropilena 100%. Produsul este certificat de catre producator conform STANDARD 100 by OEKO-TEX , (anexam certificat 16.HBG.89637 , valabil pina la 30.09.2020).

SC PANCARPROD SRL VASLUI	SPECIFICAȚIE DE FABRICAȚIE	Cod: <i>se genereaza de căt re producăt or</i> Exemplar nr.1
Ediție	MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA	Pagina: 3 din 8

Țesătura trebuie să aibă următoarele caracteristici tehnice:

Parameter	Standard	Direction	Unit	Value
Grammage	NWSP 110.1.R0 (15)	-	g/m ²	40
Tensile strength	NWSP 110.4.R0 (15)	MD	N/5 cm	153
		TD		103
Elongation at Break		MD	%	130
		TD		120
Tear resistance	NWSP 100.2.R1 (15)	MD	N	150
		TD		123

2.2.1. Caracteristici de performanță

...

2.2.2. Fiabilitate

Produsul este de UNICA FOLOSINTA.

2.2.3. Mentenabilitate

Nu se aplica .

2.2.4. Condiții de mediu

Produsele finite vor fi ferite de actiunea razelor de soare, de umezeala si vor fi manipulate in conditii de igiena sricta.

2.2.5. Transportabilitate

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate și acoperite care să le ferească de murdărie și intemperii, prevenind astfel degradările și deteriorările.

SC PANCARPROD SRL VASLUI	SPECIFICAȚIE DE FABRICAȚIE	Cod: <i>se genereaza de căt re producăt or</i> Exemplar nr.1
Ediție	MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA	Pagina: 4 din 8

2.3. PROIECTARE ȘI EXECUȚIE

2.3.1. Desene/ schițe de realizare a produsului



2.3.2. Materiile prime, materialele componente și fluxul tehnologic pentru execuția produsului

2.3.2.1. Principalele componente ale produsului

Denumire componentă	Cantitate
POLIBOND 40gr (latime 130 cm)	0,026 m
POLIBOND 14gr (latime 70 cm)	0,090m
SARMA METALICA INVELITA CU PVC	0,1 m
BANDA ELASTICA (3 mm)	0,45 m
ATA DE CUSUT 100% PES	15 m

2.3.2.2. Procesul tehnologic de fabricație Pentru realizarea produsului finit se parcurg următoarele faze tehnologice:

- Croirea materialului dupa sabloane. Masca se compune din 3 reperi dreptunghiulare (doua reperi pentru straturile exterioare si unul pentru stratul interior) .
- Ansamblarea prin coasere a reperelor si executarea celor trei pliuri laterali.
- Inserarea sarmei in partea superioara a produsului prin realizarea unui tighel de fixare.
- Fixarea benzilor elastice in cele patru colturi ale mastii.
- Finisarea produsului si controlul de calitate
- Ambalarea in punga de polietilena (10 buc/punga) .

SC PANCARPROD SRL VASLUI	SPECIFICAȚIE DE FABRICAȚIE	Cod: <i>se genereaza de către producător</i> Exemplar nr.1
Ediție	MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA	Pagina: 5 din 8

2.3.3. Etichetarea și marcarea produsului

Se va eticheta doar la solicitarea expresa a clientului.

2.3.4. Calitatea execuției

Mentionam ca materia prima este insotita de certificat de confirmitate emis de catre furnizor.

Anexam Cerificatul de calitate a producatorului de materie prima.

2.3.5. Interschimbabilitatea

Nu este cazul.

2.3.6. Siguranța în exploatare

Spatiul de productie este ingienizat, folosindu-se dezinfectanti pe baza de clor, suprafetele de lucru sunt curatate periodic , iar personalul poarta echipament de protectie advecvat activitatii noastre. In contextul epidemiei de COVID-19, angajatii au obligativitatea de a purta masti faciale de uz medical

2.3.7. Ergonomia

Nu este cazul.

2.3.8 Compatibilitatea electromagnetică

Nu este cazul.

SC PANCARPROD SRL VASLUI	SPECIFICAȚIE DE FABRICAȚIE	Cod: <i>se genereaza de cătore producător</i> Exemplar nr.1
Ediție	MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA	Pagina: 6 din 8

2.4. LOGISTICA

2.4.1. Instalații și echipamente auxiliare

Nu este cazul.

2.5. PERSONAL ȘI INSTRUIRE

2.5.1. Personal

Produsul este astfel conceput incat utilizatorul se poate echipa si dezechipa singur in conditii de siguranta.

2.5.2. Instruire

Nu este cazul.

3. PREGĂTIREA PENTRU LIVRARE

3.1. AMBALAREA

Intr-o pungă de polietilenă se vor introduce 10 produse. Ambalarea se face în cutii de carton.

3.2. DEPOZITAREA

Nu este cazul.

5. PRESCURTĂRI

Nu este cazul.

SC PANCARPROD SRL VASLUI	SPECIFICAȚIE DE FABRICAȚIE	Cod: <i>se genereaza de către producător</i> Exemplar nr.1
Ediție	MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA	Pagina: 7 din 8

6. ANEXE

TECHNICAL DATASHEET

Non-woven spunbond
2-layers polypropylene 40 g/m²

Parameter	Standard	Direction	Unit	Value
Grammage	NWSP 110.1.R0 (15)	-	g/m ²	40
Tensile strength	NWSP 110.4.R0 (15)	MD	N/5 cm	153
		TD		103
Elongation at Break		MD	%	130
		TD		120
Tear resistance	NWSP 100.2.R1 (15)	MD	N	150
		TD		123

Directions:

MD - Machinery Direction

TD - Transverse Direction

Tests were carried out in the manufacturers laboratories.

SC PANCARPROD SRL VASLUI	SPECIFICAȚIE DE FABRICAȚIE	Cod: <i>se genereaza de către producător</i> Exemplar nr.1
Ediție	MASCA FACIALA MEDICALA DE UNICA FOLOSINTA	Pagina: 8 din 8



Documentație de execuție, desene, schițe, certificate de conformitate, fișe tehnice, fișe tehnice de securitate pentru substanțele din compunerea soluțiilor de decontaminare și biocidelor, rapoarte /buletine de încercări, manualul de utilizare al produsului.

Documentația de execuție este parte integrantă a prezentei specificații.

Întocmit,

Ing. Florea Bogdan